

ADEFIX® F&W Kleber



Technische Merkmale:

Basismaterial	Kunststoff-Dispersionen
Konsistenz	pastös
Polymerisation	physikalische Polymerisation
Offene Verarbeitungszeit	Ca. 15 Min.
Trockenzeit	24-48 Std.
Dichte	ca. 1,3g/ml
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +70°C (nach dem Aushärten)

Produktbeschreibung:

ADEFIX® F&W ist ein Universal-Hochleistungskleber für die Wandprofile und Fußleisten WALLSTYL® von NMC. ADEFIX® F&W bietet eine außergewöhnlich hohe Adhäsion.

Eigenschaften:

- Umweltfreundlich, weil ohne Lösungsmittel
- Kann mit Anstrichen auf Wass- und Lösungsmittelbasis überstrichen werden
- Anfangshaftung > 100kg/m²
- Gleicht Unebenheiten des Untergrunds aus
- Klebstoffauftrag auf nur einer Fläche
- Nach dem Aushärten wasserbeständig

Anwendungsbereiche:

Hervorragende Haftung auf angerauten Oberflächen.
Geeignet zum Verkleben von Wandprofilen an Wänden aus Beton,



NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.

NMC sa
Gert-Noël-Straße - B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00
Fax: +32 87 85 85 11
E-Mail: info@nmc.eu

www.nmc.eu



ADEFIX® F&W Kleber



Stein, Putz, Holz, usw.

Packungsinhalt:

Farbe: weiß

Packungsgröße: Kartusche zu 310 ml

Haltbarkeit:

In verschlossener Verpackung an einem trockenen und kühlen Ort bei +5°C bis +25°C 12 Monate lagerfähig.

Untergrund:

Material: Alle Baustellen übliche Untergründe mit Ausnahme von Polyethylen, Polypropylen, Polyethylen-Terephthalat sowie bituminösen Materialien. Mindestens eines der zu verklebenden Materialien muss angeraut sein.

Vorbereitung: Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Wir empfehlen, auf jedem Untergrund zunächst eine Haftungsprobe durchzuführen.

Anwendung: Auftrag: mit einer handbetätigten oder pneumatischen Ausdrückpistole.

Auftragstemperatur: +5°C bis +30°C

Reinigungsmittel: Wasser, nur im frischem Zustand.

Verfugung und Reparatur mit dem gleichen Produkt, d.h. ADEFIX® F&W.

Kleber als durchgehenden Strang auftragen. Dabei die Ecken und Ränder der Leisten nicht vergessen.

Hinweis:

Um eine gute Anfangs- und Endhaftung zu erreichen ist der Druck wichtiger als die Trocknungszeit. Es ist vorzuziehen, dass der Untergrund porös ist.

Sicherheitshinweise:

Es sind die üblichen Hinweise für den Gesundheitsschutz bei der Arbeit zu beachten.